

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Акрилова шпаклювальна гладь IP-27



Водно-дисперсійна акрилова інтер'єрна шпаклювальна гладь призначена для фінішного вирівнювання мінеральних поверхонь всередині приміщення – оштукатурених цементних, цементно-вапняних, гіпсових, цегляних, а також деревоволокнистих плит та гіпсокартону. Застосовується для вирівнювання стін та стелі в сухих приміщеннях, а також ремонту дрібних нерівностей та тріщин перед нанесенням фінішного покриття. Шпаклювальна гладь для вирівнювання поверхні стін і стель ручним (шпатель і валик) і машинним методом.

ВЛАСТИВОСТІ

- величина зерна максимальна – 0,02 мм
- наноситься шаром до 2 мм, не стікає з поверхні
- дрібнозерниста – утворює ідеально гладку поверхню
- паропроникне покриття – стіна «дихає»
- для внутрішніх робіт
- підходить для ручного та машинного нанесення
- легко і швидко наноситься
- вирівнювання поверхні розмиванням або шліфуванням
- легко шліфується
- має дуже низький вміст шкідливих летких речовин (ЛОС < 1 г/л)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Норма витрат при товщині шару 1 мм, кг/м ²	приблизно 1,7 - в залежності від типу та підготовки поверхні та навичок виконавця
Розріджувач	вода
Метод нанесення	валик, шпатель або гідродинамічне розпилення
Метод обробки	шліфування, розмивання водою
Час висихання шару 1 мм до шліфування (20 °С, відносна вологість 50%)	приблизно 4 год, при зменшенні температури та/або збільшенні вологості повітря час висихання збільшується
Колір	білий
Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251)	приблизно 71 %
Густина (ДСТУ ISO 2811)	приблизно 1,7 г/см ³
Фасування, кг	15; 27

НАНЕСЕННЯ

Підготовка поверхні	Поверхня, на яку буде наноситися шпаклівка повинна бути сухою і міцною, ретельно очищеною від бруду, пилу, жиру, старих лакофарбових покриттів, що відшаровуються та крейдують, слідів мікробіологічного зараження та інших речовин, що зменшують адгезію. Нові поверхні на цементній основі рекомендовано витримати щонайменше 28 днів для подальшої обробки. Поверхні з
---------------------	---

	неоднорідною вбираючою здатністю заґрунтувати ґрунтом IP-01 згідно інструкції до застосування.
Умови при нанесенні	Нанесення здійснювати при температурі поверхні та навколишнього середовища від +10 до + 30°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Не рекомендовано здійснювати нанесення під прямим сонячним світлом, на сильних протягах.
Нанесення	Перед нанесенням шпаклівку необхідно перемішати. При нанесенні за допомогою гладилки з нержавіючої сталі шпаклювальну гладь рівномірно розподіляють по поверхні суцільним шаром товщиною не більше 2 мм. При необхідності можливо розбавити водою до 2%. При нанесенні за допомогою валика шпаклювальну гладь розбавити водою до 3% (після розбавлення водою витримати протягом не менше 10 хв). Використовувати спеціальний валик для шпаклівки. За допомогою нього нанести шпаклювальну гладь на підготовлену стіну. Рекомендовано покривати не більше 5-8 м2 за один раз (в залежності від умов нанесення). З підвищенням температура навколишнього середовища площу одночасного нанесення рекомендується зменшити. Далі за допомогою шпателя розгладити поверхню. При машинному нанесенні розбавити масу додавши 5-6% води. При використанні інструментів для машинного нанесення необхідно дотримуватися інструкції з експлуатації даного обладнання. Після нанесення шару розпилювачем зняти надлишок матеріалу та вирівняти шар шпаклівки допомогою широкого шпателя. Відкритий робочий час становить приблизно 5-15 хв в залежності від товщини нанесеного шару шпаклювальної гладі і поглинаючої здатності шпаклюючої поверхні. Наступний шар наносити після висихання попереднього. Час висихання до шліфування чи розмивання залежить від товщини шару та вбираючої здатності основи за нормальних умов (20 °C, відносна вологість 50%) для покриття товщиною 1 мм становить приблизно 4 год. Ґрунтування проводити після повного висихання нанесеного шару (шарів) шпаклівки, але не раніше ніж через 24 год. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі навколишнього середовища, поверхні та матеріалу 20 °C, відносній вологості повітря 50%. Необхідно враховувати, що при зменшенні температури та/або збільшенні вологості повітря час висихання збільшується. Останній шар за необхідності потрібно відшліфувати або розмити водою для досягнення ідеально гладкої поверхні. Для шліфування використовуючи наждачний папір, шліфувальну губку зернистістю 120-320. Після шліфування пил ретельно видалити. При розмиванні водою, поверхню ретельно змочити водою, почекати поки поверхня поглине вологу, збризнути ще раз водою або змочити поверхню м'якою частиною губки і вирівняти поверхню за допомогою шпателя. Розмивати поверхню можна до 72 години після нанесення шпаклювальної гладі. Подальші роботи виконувати після повного висихання шпаклівки.
Догляд за покриттям	Свіже покриття необхідно захищати від низьких температур та вологи принаймні 24 год після нанесення. Шпаклівка не призначена для застосування в якості фінішного покриття.
Очищення інструментів	Робочі інструменти одразу після використання ретельно промити водою. При незначних перервах в роботі для запобігання підсихання інструменту рекомендовано його загорнути в поліетиленовий пакет.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
Безпека	Шпаклівка пожежо - і вибухобезпечна. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС

	(фактичний вміст ЛОС < 1 г/л, при нормі в підкатегорії А/1 < 30 г/л). При проведенні робіт використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, спецодяг, окуляри), уникаючи контакту матеріалу зі шкірою. При проведенні робіт в приміщенні, а також після їх закінчення забезпечити ефективне провітрювання. При попаданні в очі промити великою кількістю води. У разі потреби звернутися до лікаря.
Утилізація	Не виливати у водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та використану тару утилізувати як побутове сміття.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі при температурі від 0 до +30°C. Березти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів і вологи. Термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення. Зберігати окремо від харчових продуктів і напоїв, у недоступному для дітей місці.
Достовірність даної технічної специфікації ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді. Дана технічна інформація є довідковою та не замінює паспорт (сертифікат якості) на продукт. Виробник не в змозі контролювати усі умови використання продукції та не несе відповідальності за зберігання і застосування матеріалу не у відповідності до даного технічного опису. Виробник має право вносити зміни в продукцію з метою її покращення без повідомлення. Вихід нової технічної специфікації на матеріал скасовує попередню.	