

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Штукатурка декоративна Марморіно

Ред. № 1 від 24.09.2021



Водно-дисперсійна акрилова штукатурка призначена для декорування поверхонь всередині приміщення - оштукатурених, цегляних, цементних, цементно-вапняних та інших мінеральних поверхонь, гіпсокартонних, деревоволокнистих плит. Створює ефекти натурального каменю, що обсапється, шліфованого та полірованого каменю. Застосовується для декорування житлових, офісних, громадських та інших приміщень. Для внутрішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- максимальна величина зерна – 0,5 мм
- покриття стійке до вологого очищення
- можливість створення різноманітних ефектів натурального каменю
- не потребує ретельного вирівнювання поверхні
- для внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Норма витрати на 1 шар, кг/м ²	0,9-1,2 – в залежності від типу та підготовки поверхні, фактури нанесення
Розріджувач	вода
Спосіб нанесення	шпатель, гладилка з нержавіючої сталі
Час висихання (20 °С, відносна вологість 50%)	приблизно 8 год., при зменшенні температури, збільшенні вологості повітря та товщини шару час висихання збільшується
Колір і тонування	білий, тонується універсальними або водними пігментними пастами
Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251)	приблизно 80 %
Фасування, кг	4,5; 15

НАНЕСЕННЯ

Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути сухою і міцною, ретельно очищеною від бруду, пилу, жиру, старих шпалер та лакофарбових покриттів, що відшаровуються та крейдують, слідів мікробіологічного зараження. Вапняну побілку необхідно повністю видалити. Міцно закріплені залишки старого лакофарбового покриття відшліфувати до матового стану. За необхідності, нерівності та дефекти поверхні (щілини, отвори, вибоїни тощо) обробити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою згідно з інструкцією по застосуванню. Нові поверхні на цементній основі рекомендовано витримати щонайменше 28 днів для подальшої обробки. Для профілактики мікробіологічного зараження мінеральні поверхні обробити <i>антисептичною ґрунтовкою IP-012 БіоДоктор М</i> . Поверхні з неоднорідною вбираючою здатністю заґрунтувати <i>ґрунтом акриловим IP-01</i> згідно інструкції до застосування. Нанести 1 шар адгезійної <i>ґрунтовки Кварц IP-05</i> , заздалегідь затонованої у колір декоративної штукатурки.
---------------------	---

Умови при нанесенні	Нанесення здійснювати при температурі поверхні та навколишнього середовища від +15 до +30°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Не рекомендовано здійснювати нанесення під прямим сонячним світлом, на сильних протягах.
Нанесення	Перед нанесенням штукатурку необхідно перемішати. Штукатурка готова до застосування, при необхідності можливе розбавлення водою (до 5 %). При декоруванні одного об'єкта або великої за площею суцільної поверхні необхідно використовувати тоновану штукатурку однієї партії або попередньо змішати різні партії в необхідній кількості. У разі використання різних партій стики виконувати по конструктивним лініям (наприклад від кута до кута). Наносити шпателем з нержавіючої сталі в 2 шари. Перший шар рівномірно розподілити по поверхні. Наступний шар наносити після повного висихання попереднього – приблизно через 8 год. Другим шаром змодельовати мазки (залишаючи прогалини на рівній поверхні першого шару) та розгладити їх, «скорочуючи» відстань між розривами. Перед повним висиханням другого шару поверхню необхідно відполірувати (заглянцювати) гладилкою. За необхідності для додаткового захисту від вологи поверхню обробити <i>воском для Венеціанської штукатурки</i> .
Догляд за покриттям	Остаточну міцність та зносостійкість покриття набуває через 3-4 тижні після нанесення за нормальних умов (20 °C, відносна вологість 50 %). До набору остаточної міцності не рекомендовано інтенсивне очищення покриття. При необхідності можливе легке очищення м'якою вологою тканиною без інтенсивного тертя.
Очищення інструментів	Робочі інструменти одразу після використання ретельно промити водою. При незначних перервах в роботі для запобігання підсихання інструменту рекомендовано його загорнути в поліетиленовий пакет.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
Безпека	Штукатурка пожежо - і вибухобезпечна. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (фактичний вміст ЛОС < 5 г/л , при нормі в підкатегорії A/12 < 200 г/л). При проведенні робіт використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, спецодяг, окуляри), уникаючи контакту матеріалу зі шкірою. При проведенні робіт в приміщенні, а також після їх закінчення забезпечити ефективне провітрювання. При попаданні в очі промити великою кількістю води. У разі потреби звернутися до лікаря.
Утилізація	Не виливати у водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та використану тару утилізувати як побутове сміття.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі при температурі від +5 до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів і вологи. Термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення. Зберігати окремо від харчових продуктів і напоїв, у недоступному для дітей місці.
<p>Достовірність даної технічної специфікації ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді. Дана технічна інформація є довідковою та не замінює паспорт (сертифікат якості) на продукт.</p> <p>Виробник не в змозі контролювати усі умови використання продукції та не несе відповідальності за зберігання і застосування матеріалу не у відповідності до даного технічного опису. Виробник має право вносити зміни в продукцію з метою її покращення без повідомлення. Вихід нової технічної специфікації на матеріал скасовує попередню.</p>	

